

目 录

01、丙烯酸树脂

PERIFIN A-101	5
PERIFIN A-102	6
PERIFIN BA-943	7
PERIFIN BA-948	8
PERIFIN BA-1016	9
PERIFIN BAG-1016	10
PERIFIN BA-1018	11
PERIFIN BAG-1018	12
PERIFIN BA-1019	13
PERIFIN BAG-1019	14
PERIFIN BA-1026	15
PERIFIN BA-1807	16
PERIFIN FA-1003.....	17
PERIFIN FA-1005.....	18

2、聚氨酯

PERIFIN BU-2011	19
PERIFIN BU-2020	20
PERIFIN BU-2021	21
PERIFIN BU-2023	22
PERIFIN BU-2025	23
PERIFIN BU-2030	24

3、复合树脂

PERIFIN Compact 15S.....	25
PERIFIN Compact 20S.....	26
PERIFIN Compact 30S.....	27

PERIFIN Compact 35S.....	28
PERIFIN COMPACT 50S-A.....	29
PERIFIN PL-18	30
PERIFIN PL-19	31

4、补伤膏及特殊树脂

PERIFIN STUCCO SU	32
PERIFIN STUCCO SUD	33
PERIFIN ST-2	34

5、酪素

PERIFIN C 673	35
PERIFIN C 699	36

6、消光剂及填料

PERIFIN AM-473.....	37
PERIFIN AFI-800F-A	38

7、油蜡剂

PERIFIN AW-548.....	39
PERIFIN AW-558.....	40
PERIFIN AW-599	41
PERIFIN AW-5030F.....	42
PERIFIN AW-5050	43
PERIFIN AW-5085.....	44
PERIFIN AW- 5086.....	45

08、封底剂

PERIFIN BC-6000	46
-----------------------	----

09、顶涂光油

PERIFIN TU-245.....	47
PERIFIN TU-2426.....	48
PERIFIN TU-2431.....	49
PERIFIN TU-2456.....	50
PERIFIN TU-2486.....	51
PERIFIN TU-267.....	52
PERIFIN TU-277.....	53
PERIFIN TU-2618.....	54
PERIFIN TUG-2619.....	55
PERIFIN TU-M.....	56

10、手感剂

PERIFIN AS-770.....	57
PERIFIN AS-780.....	58
PERIFIN AS-792.....	59
PERIFIN AS-779.....	60

11、其它助剂

PERIFIN AT L-10.....	61
PERIFIN AT-726	62
PERIFIN AT-91	63
PERIFIN AT-Magic DR.....	64

11、沙发革专用材料

PERIFIN BC-6101	65
PERIFIN STUCCO HUD.....	66
PERIFIN COMPACT 6S	67
PERIFIN COMPACT 8S	68
PERIFIN COMPACT 9S	69
PERIFIN BA-1101	70
PERIFIN BA-1102	71
PERIFIN BA-1103	72

本说明书提供的建议和数据是建立在我方特定的实验基础之上得出的可靠结果，由于不同客户用条件不尽相同，因此不作为我们的保证。
建议用户在正式采用我们的产品和建议时对其可靠性进行慎重考虑。

PERIFIN BA-1105	73
PERIFIN BU-2125	74
PERIFIN BU-2155	75
PERIFIN BU-2156	76
PERIFIN BU-2157	77
PERIFIN BU-2158	78
PERIFIN OIL-3009F	79
PERIFIN AM-476.....	80
PERIFIN AW-5300	81
PERIFIN AW-5500	82
PERIFIN AFI-809.....	83
PERIFIN AFI-810.....	84
PERIFIN AT-SR30.....	85
PERIFIN TU-95D.....	86
PERIFIN TU-96D.....	87
PERIFIN TU-97L	88

PERIFIN A-101

软性透明树脂 PERIFIN A-101

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	6.5-7.5
比重:	1.02 g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	中

性质:

- 成膜软且不太发粘。
- 无色通透，并具有良好的耐黄变性。
- 不会过度填充粒面，可体现真皮自然特性而无厚涂感。
- 延展性、曲挠性和耐寒性突出。

用途:

- ✧ A-101 可作为通用型树脂，广泛用于服装革、沙发革、软面革等的底涂。
- ✧ 由于 A-101 成膜无色通透的特性，特别适用于要求表观通透感和真皮感强的涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN A-102

软性透明树脂 PERIFIN A-102

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	6.5-7.5
比重:	1.03 g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	中

性质:

- 成膜柔软，不发粘，抗张强度高。
- 无色通透，并具有良好的耐黄变性。
- 突出的抗压烫性。
- 无厚涂感。

用途:

- ◇ A-102 综合性能优异，可广泛用于沙发革、软面革和箱包革等的中底层涂饰。
- ◇ 由于 A-102 无色通透的特性，特别适用于要求表观通透感和真皮感强的涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-943

软性透明树脂 PERIFIN BA-943

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	34.0-36.0%
pH:	6.5-7.5
比重:	1.02 g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	中

性质:

- 成膜软且不太发粘。
- 无色通透，并具有良好的耐黄变性。
- 不会过度填充粒面，可体现真皮自然特性而无厚涂感。
- 延展性、曲挠性和耐寒性突出。

用途:

- ◇ BA-943 可作为通用型树脂，广泛用于服装革、沙发革、软面革等的底涂。
- ◇ 由于其成膜无色通透的特性，特别适用于要求表观通透感和真皮感强的涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-948

软性透明树脂 PERIFIN BA-948

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	34.0-36.0%
pH:	6.5-7.5
比重:	1.03 g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	中

性质:

- 成膜柔软，不发粘，抗张强度高。
- 无色通透，并具有良好的耐黄变性。
- 突出的抗压烫性。
- 无厚涂感。

用途:

- ◇ BA-948 综合性能优异，可广泛用于沙发革、软面革和箱包革等的中底层涂饰。。
- ◇ 由于其无色通透的特性，特别适用于要求表观通透感和真皮感强的涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1016

特软丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1016

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	34.0-36.0%
pH:	6.0-8.0
比重:	1.03 g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	中

性质:

- 成膜软，不发粘。
- 无色透明不变黄。
- 手感丰满，弹性好。可恢复性延伸率大。
- 耐寒性好。

用途:

- ◇ 可广泛用于服装革、沙发革、软面革等的底涂。可提高皮革的耐弯曲性、脱板性及耐寒性。
- ◇ BA-1016 可最大限度地保持坯革自身的自然风格，当用于服装革时可使其柔软丰满且富有真皮感，当用于软面革时可提高涂层的遮盖性和耐弯折性且无重涂感。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BAG-1016

特软丙烯酸树脂 PERIFIN BAG-1016

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	6.0-8.0
离子性:	阴

性质:

- 成膜特软基本不发粘。
- 无色透明黄变可达 3 级以上。
- 手感丰满，弹性好。可恢复性延伸率大。
- 耐寒性好。

用途:

- ✧ 可广泛用于服装革、沙发革等的底涂。
- ✧ BAG-1016 可最大限度地保持坯革自身的自然风格。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1018

软型丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1018

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	34.0-36%
pH:	6.5-8.5
比重:	1.06 g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	中

性质:

- 成膜柔软，不发粘；物理性能可超同等软度的脂肪族聚氨酯。
- 无色透明不变黄。
- 很好的压花定型性，特优的抗压断（抗切浆）能力。
- 良好的遮盖力和离板性。

用途:

- ◇ 由于其综合性能优异，BA-1018 可广泛用于沙发革、服装革、软面革和箱包革等的涂饰，也可用于二层湿发革的后涂饰，增强涂层的花纹定型和耐切性，同时增强其综合物化性能。
- ◇ 一般用在底涂和中涂，用量为总浆量的 10%—15%即有明显效果。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BAG-1018

软型丙烯酸树脂 PERIFIN BAG-1018

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	6.5-8.5
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软，不发粘。
- 无色透明黄变可达到三级以上。
- 很好的压花定型性，特优的抗压断（抗切浆）能力。
- 良好的离板性。

用途:

- ◇ 由于其综合性能优异，BAG-1018 可广泛用于沙发革、鞋面革和箱包革等的涂饰。
- ◇ 用于底涂和中涂，用量为总浆量的 15%左右即有明显效果。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1019

高物性树脂 PERIFIN BA-1019

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	34.0-36.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.08 g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	中

性质:

- 成膜柔软且有韧性，微粘，耐寒性极好（ $T_g < -50^{\circ}\text{C}$ ）。
- 无色透明不变黄，耐光、耐热黄变性特优。
- 耐湿擦性优。
- 离板性较好，并有良好压花定型性
- 在高温高压下进行压花时，有很好的抗压断性。
- 与其它树脂和助剂相容性好。

用途:

- ✧ 特适合汽车沙发革、家具沙发革的高物性底涂树脂。
- ✧ 也可用于鞋面革的底涂。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（ $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BAG-1019

高物性丙烯酸树脂 PERIFIN BAG-1019

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.04g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软且有韧性，微粘，耐寒性极好。
- 成膜透明不变黄，耐光耐热性特优。
- 耐干湿擦性能和耐曲折性优。
- 在高温高压下进行压花时有很好的抗压断性。
- 与其它树脂和助剂相容性好。

用途:

- ◇ 特适合要求高物性革品种的中底涂。
- ◇ 也可用于根据需要改进涂层物性。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1026

高物性丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1026

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白色液体
含固量:	25.5-27.5%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.03g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软微粘。
- 特优的耐光热性和耐曲折性
- 可以替代自交联树脂以提高涂层的综合物性。

用途:

- ✧ 可用于沙发革、包袋革、鞋里革等。
- ✧ 可用于白色革的中底涂。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1807

热发泡树脂 PERIFIN BA-1807

成分:

乙烯基树脂乳液、热发泡剂。

参数:

外观:	米白色稠状乳液
含固量:	31.0-33.0%
pH:	8.0-9.0
比重:	1.00-1.05g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- BA-1807 的发泡温度: 85-125℃, 即在高于 85℃时产生发泡现象, 至 125℃可充分发泡完毕。
- 软而不粘, 自然光泽。
- 压花定型性和遮盖性极佳。

用途:

- ◇ 用于各种皮革的封底, 掩盖表面瑕疵, 提高等级率。适合全粒面和半粒面。
- ◇ 一般用法: 适量配合颜料膏、丙烯酸树脂、聚氨酯、填料及蜡液等, 喷涂一至两次, 完全干燥后采用高温压花发泡, 然后再进行常规涂饰。

建议压花发泡参数:

温度: 125-130℃

压力: 80-250Mpa

时间: 3-5 秒

- ◇ 如果温度和时间不够, 可能造成发泡不完全, 影响涂层热稳定性。
- ◇ 为了增强接着性和消除发泡层色泽发灰的问题, 建议在压花之后, 进行一次揩浆涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃), 该产品有良好的贮藏稳定性, 于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN FA-1003

软型树脂 PERIFIN FA-1003

成分:

微细粒径丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	浅乳白色液体
含固量:	34.5-36.5%
pH:	4.0-6.0
比重:	1.04 g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	超细

性质:

- 良好的渗透力。
- 成膜特软，略具粘性。
- 无色透明不变黄，延伸率大。
- 耐寒性好，粘着力佳。

用途:

- ◇ 可作为全粒面、修面革的填充树脂，也可作为底涂树脂以增强涂层的粘着力。
- ◇ FA-1003 是一种用途广泛的软型树脂，可用于服装革、鞋面革、沙发革等的底涂中。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN FA-1005

填充树脂 PERIFIN FA-1005

成分:

可溶于水的丙烯酸聚合物，属超细粒径乳液。

参数:

外观:	半透明液体
含固量:	22.0-23.0%
pH:	6.5-8.5
比重:	1.02 g/ cm ³
离子性:	阴
粒径:	超细

性质:

- 极强的渗透性和粘着力。
- 成膜极软，粘性强。
- 机械稳定性佳。
- 乳液加氨水后不增稠。

用途:

- ◇ 用于各种全粒面革的干填充。填充后粒面无结膜发粘现象，能明显改善松面，不影响表面的再涂性，对成革身骨影响不大。填充后使皮革具有很好的耐抛光和耐打光性。
- ◇ 亦可用于各种皮革的底涂，增加底层与革面的粘着力。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2011

聚氨酯 PERIFIN BU-2011

成分:

超细粒径的脂肪族聚氨酯水分散液。

参数:

外观:	无色透明液体
含固量:	17.0-19.0%
pH:	7.0-9.0
密度: (20℃)	1.04 g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- BU-2011 具有突出的粘着性和抗剥离性。
- 成膜中软，通透光亮，抗张强度高。
- 耐光性优。
- 良好的耐水性和耐溶剂性。
- 曲挠性好，耐摔鼓性能佳。

用途:

- ◇ 可单独兑水后作为接着浆，特别适合一些涂饰时有接着问题的坯皮，如油蜡皮、防水皮等。加入适当溶剂（如丙二醇）可增强其粘附力。
- ◇ 可配合其它材料用于各种皮革的中底涂，包括对通透感和真皮感要求很高的全苯胺涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2020

聚氨酯 PERIFIN BU-2020

成分:

超细粒径的脂肪族聚氨酯水分散液。

参数:

外观:	无色透明粘稠状液体
含固量:	17.0-19.0%
pH:	7.0-9.0
密度: (20℃)	1.04 g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 具有突出的粘着性和抗剥离性。
- 成膜中软，抗张强度高。
- 耐光热性优。
- 良好的耐水性和耐有机溶剂性。
- 耐曲挠性好，耐湿摔鼓性能佳。
- 可提高涂饰层的流平性。

用途:

- ◇ 可用于漆皮、开边珠的中底涂以增进涂层的粘着牢度、抗水性，并可稳定调控浆液粘度。
- ◇ 可用于汽车革的中底涂可改善涂饰层的综合物性。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2021

聚氨酯 PERIFIN BU-2021

成分:

超细粒径的脂肪族聚氨酯水分散液。

参数:

外观:	接近透明的液体
含固量:	20.0-22.0%
pH:	7.0-9.0
密度: (20℃)	1.01g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 突出的粘着性和抗剥离性。
- 成膜通透，特软，延展性好。
- 耐光性优。
- 耐冷裂和低温曲挠性能优。

用途:

- ◇ 适合所有软革的中底涂，如服装、包袋、纳帕鞋面、沙发等，特适合对通透感和真皮感要求较高的轻涂皮革。
- ◇ 可单独兑水后用作为接着浆，适用于一些在涂饰时有接着问题的皮坯，如油蜡皮、防水皮等。加入适当溶剂（如丙二醇，异丙醇）可增强其粘附力。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2023

聚氨酯 PERIFIN BU-2023

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	28.0-30.0%
pH:	6.0-8.0
比重:	1.01g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	细

性质:

- 可形成软而不粘，透明薄膜，且耐光性良好。
- 柔韧并具突出的耐低温曲挠性，表面手感柔和。
- 很强的粘着力，和良好的表面覆盖性。
- 抗张强度高，耐压花“切浆”性好。
- 耐溶剂性和耐水性均优。

用途:

- ◇ 用于鞋面、沙发、包袋等产品的中底涂。
- ◇ 用于各种水性漆皮和油性漆皮的中底涂。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2025

软型聚氨酯 PERIFIN BU-2025

成分:

脂肪族聚氨酯水分散液。

参数:

外观:	无色半透明乳液
含固量:	24.0-26.0%
pH:	7.0-8.0
密度: (20℃)	1.05 g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软，稍粘，延展性好（700%以上），抗张强度高，透明。
- 耐光性良好。
- 良好的耐水性和耐溶剂性。
- 粘着性好。
- 耐摔鼓性能佳。

用途:

✧ 用于各种服装革、纳帕革和沙发革的底涂和中涂。亦用于各种鞋面革的底涂。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2030

软型聚氨酯 PERIFIN BU-2030

成分:

脂肪族聚氨酯水分散液。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	29.0-31.0%
pH:	6.0-8.0
密度: (20℃)	1.05 g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜清晰不发粘。
- 耐光性良好。
- 良好的耐水性和耐溶剂性。
- 耐曲折耐寒性好。
- 耐摔鼓性能佳并使涂饰层具有极好的柔软丰满度。

用途:

- ◇ 可广泛用于各类皮革以提高成革物性。
- ◇ 可用于提高纳帕革的柔软度和丰满度。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN Compact 15S

特软耐光复合树脂 PERIFIN Compact 15S

成分:

树脂等水溶性材料的复合物。

参数:

外观:	米白色稠状液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.5-9.5
离子性:	阴离子

性质:

- 成膜半透明，有很好的延伸性。
- 膜感油润细腻而赋予棉泡感。
- 赋予涂层很好的光泽度且无重涂感。
- 有很好的弹性和韧性，以至于长时间摔鼓不爆裂。
- 优异的耐黄变性和耐寒性。

用途:

- ✧ 适用于软皮的涂饰能保证涂层遮盖和光泽。如：沙发革，服装革等其它软修面等，用于沙发革时注意搭配其它纯树脂以保证物性。
- ✧ 可用于全粒面的面涂层，以提高皮面的均匀性和遮盖性且不影响涂层的光泽和透感，也不会增加毛孔的负担。
- ✧ 可用于白色革或浅色革的涂饰。
- ✧ 使用前需充分搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN Compact 20S

耐汗复合树脂 PERIFIN Compact 20S

成分:

树脂等水溶性材料的复合物。

参数:

外观:	米白色稠状液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.5-9.5
离子性:	阴离子

性质:

- 成膜中软不透明，有很好的延伸性。
- 优秀的耐汗性和耐干湿擦性。
- 赋予粒面很好的遮盖性，不至于有伤残的地方发黑。
- 有良好的抗压性和花纹定型性。
- 良好的耐黄变性和耐寒性。

用途:

- ◇ 用于对耐汗有要求的各类皮革，如凉席革。
- ◇ 可用于白色革或浅色革的涂饰。
- ◇ 可用于辊涂。
- ◇ 使用前需充分搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN Compact 30S

泡软复合树脂 PERIFIN Compact 30S

成分:

树脂与填料、蜡剂等混合物。

参数:

外观:	米白色浓稠液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.00-1.05g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜特软不粘，手感滋润，光泽自然。
- 增加成革的丰满度，具绵泡感。
- 良好的遮盖性且无重涂感。
- 良好的综合物性。

用途:

- ◇ 特别适合于沙发革的中底涂使涂层。
- ◇ 可用于白色革或对曲挠等物性要求较高的皮革。
- ◇ 可用于辊涂。

使用前请先搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN Compact 35S

定型性复合树脂 PERIFIN Compact 35S

成分:

丙烯酸树脂、聚氨酯和特殊定型材料的复合物。

参数:

外观:	米白色稠状液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.5-9.5
离子性:	阴离子

性质:

- 成膜不透明，有很好的遮盖性。
- 耐高温压烫性好，有极佳的花纹定型性。
- 成膜韧性好，具有优异的耐摔性。
- 配伍性强，具有良好的相容性。

用途:

- ✧ 一般用于需要强遮盖而又强调花纹定型的皮革中底涂。
- ✧ 使用前需充分搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN COMPACT 50S-A

特软复合树脂 PERIFIN COMPACT 50S-A

成分:

树脂与填料、蜡剂等。

参数:

外观:	米白色浓稠液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.5-9.5
比重:	1.00-1.05g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜特软不粘，手感滋润，光泽自然。
- 良好的遮盖性和均匀性，且无重涂感。
- 良好的综合物性。
- 良好的性价比。

用途:

- ✧ 可用于重压花沙发革的中底或轻压花和自然摔沙发革的底涂。
- ✧ 可用于白色革或其它浅色革的涂饰。
- ✧ 可用于辊涂。

使用前请先搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN PL-18

软漆皮复合树脂 PERIFIN PL-18

成分:

聚氨酯树脂复合物。

参数:

外观:	米白色浓稠液体
含固量:	24.0-26.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.02g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软不粘，光泽自然。
- 良好的耐光和耐低温曲挠性能。
- 良好的遮盖性和流平性。
- 很好的粘着牢度，适用于辊涂。

用途:

- ◇ 适合于有高物性要求的漆皮。
- ◇ 使用方便，直接加颜料膏和相关辅料即可使用。
- ◇ 对于恰当的皮胚可不经干填充用 PL-18 辊涂来制作各类软漆皮。

使用前请先搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN PL-19

复合树脂 PERIFIN PL-19

成分:

丙烯酸树脂、聚氨酯与填料、助剂等复合物。

参数:

外观:	乳白色浓稠液体
含固量:	24.0-26.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.02g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜中软不粘，光泽自然。
- 良好的耐光和耐低温曲挠性能。
- 良好的遮盖性和流平性。
- 良好的耐水和耐剥离性。
- 良好的平整度。

用途:

- ✧ 适合于高物性要求的开边珠涂饰。
- ✧ 可直接加颜料膏和相关辅料即可使用。
- ✧ 可用于超纤的水性表处。

使用前请先搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN STUCCO SU **补伤膏 PERIFIN STUCCO SU**

成分:

树脂弹性体、填料。

参数:

外观:	白色膏状物
含固量:	31.0-33.0%
pH:	7.5-8.5
比重:	0.6-0.7g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 弹性良好。
- 良好的耐热性能
- 特优的遮盖性。
- 合适的消光效果。
- 干燥后体积收缩小。
- 易磨革，不粘连。

用途:

- ◇ 用于点补和整张刮补，填补效果好，补伤牢度强，对于细毛孔、大毛孔、大伤痕、破面伤等都有良好的补伤效果。
- ◇ 磨革后在皮面上的留在性良好，不会产生磨革障碍，不影响再涂性。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN STUCCO SUD

补伤膏 PERIFIN STUCCO SUD

成分:

树脂弹性体、填料。

参数:

外观:	白色膏状物
含固量:	25.0-27.0%
pH:	7.5-8.5
比重:	0.73g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 弹性良好。
- 良好的耐热性能
- 特优的遮盖性。
- 合适的消光效果。
- 干燥后体积收缩小。
- 易磨革，不粘连。

用途:

- ✧ 用于点补和整张刮补，填补效果好，补伤牢度强，对于细毛孔、大毛孔、大伤痕、破面伤等都有良好的补伤效果。
- ✧ 磨革后在皮面上的留在性良好，不会产生磨革障碍，不影响再涂性。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN ST-2

效应膏 PERIFIN ST-2

成分:

水性微泡聚氨酯弹性体。

参数:

外观:	米色至白色稠状
含固量:	30.0-32.0%
pH:	7.5-8.5
比重:	0.9-0.95g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- PERIFIN ST-2 可形成具有弹性的半透明膜，经高温加热后有明显增厚现象。
- 耐热性、耐水性特优。
- 遮盖性和粘着力突出。
- 合适的消光效果。
- 易磨革。

用途:

- ✧ 用于制作各种压花磨革效应的涂饰。
- ✧ 加入适当交联剂（如氮丙啶类），可增强其耐热水性能，使皮革能进行“水揉”和鼓软干燥，以达到特殊的表面效应。
- ✧ PERIFIN ST-2 经高温（125-130℃）压花或熨烫增厚后，经“水揉”可产生突出的花纹鼓起效果。
- ✧ 用水调节适当粘度后，可以采用辊涂、无气喷涂或 HVLP（高容低压）涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN C 673

高光硬脲素 PERIFIN C 673

成分:

聚酰胺改性脲素分散液。

参数:

外观:	米色半透明粘稠液体
含固量:	17.5-19.5%
pH:	8.5-10.5
比重:	1.06g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜中硬，高光亮，坚韧。
- 打光和抛光性能优。
- 很好的粘着力。
- 耐高温熨烫，良好的离板性能。
- 保光性优。

用途:

- ◇ 可用于各种皮革涂饰中，能够有效地减少涂层的树脂感，提高抗溶剂性。视要求不同，既可用于底涂，也可用于顶涂。特适合要求轻薄、通透且光亮的涂饰。
- ◇ 适合于打光和抛光涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放 6 个月以上。

PERIFIN C 699

软酪素 PERIFIN C 699

成分:

含有蜡剂的改性酪素分散液。

参数:

外观:	浅褐色半透明液体
含固量:	10.5-12.5%
pH:	8.5-10.5
比重:	1.03g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜较软，手感舒适。
- 抛光性能优。
- 很好的粘着力。
- 耐高温熨烫，良好的离板性能。

用途:

- ◇ 可用于各种皮革涂饰中，能够有效地减少涂层的树脂感，提高抗溶剂性。
- ◇ 适合于打光和抛光涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放 6 个月以上。

PERIFIN AM-473

消光填料 PERIFIN AM-473

成分:

消光剂及其它辅料。

参数:

外观:	白色浓稠液体
含固量:	23.0-25.0%
pH:	7.5-9.5
比重:	1.05-1.15g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 消光效果好，防粘。
- 手感滋润细滑，不发白。
- 耐黄变性能优秀。
- 相容性佳。

用途:

- ◇ 适合于各类皮革的中底涂以增加遮盖，改善光泽。
- ◇ 使用前请搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AFI-800F-A

柔软助剂 PERIFIN AFI-800F-A

成分:

蜡和聚合物的复合物。

参数:

外观:	乳白色
含固量:	13.0-15.0%
pH:	6.0-8.0
离子性:	非离子
硬度:	非常软

性质:

- 作为预底涂助剂使用不会让粒面过载，有助于粒面的折叠。
- 在底涂浆里使用可提高涂层的丰满度和遮盖能力且降低涂层塑感。
- 由于 AFI-800F-A 的抗静电性且非常柔软，是肉面封里的最佳选择。
- 使用时用 90 度的水预先将 AFI-800F-A 稀释成乳液，可以让其性能得以充分显现。

用途:

- ✧ 用于鞋面革的预底涂。
- ✧ 用于沙发革或包袋革的中底涂。
- ✧ 单独或搭配少量其它树脂用于肉面封里。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW-548

硬型蜡液 PERIFIN AW-548

成分:

水分散型合成硬蜡。

参数:

外观:	半透明微黄乳液
含固量:	20.0-21.0%
pH:	7.5-9.5
比重:	0.98 g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	细
熔点:	约 128℃

性质:

- 硬度高，干燥后在常温状态成碎性，具高亮度。
- 很好的耐刮性、耐碰磕性。
- 与大多数阴离子和非离子涂饰剂相容性良好。
- 单独使用时，有表面防滑作用。

用途:

- ✧ 用于各种油、蜡变色效应革；
- ✧ 用于各种裂纹、水晶效应革；
- ✧ 用于打光革或仿打光效应革；
- ✧ 用于多种皮革的顶层涂饰可增强顶层的物性，并具特别的蜡感。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW-558

效应蜡 PERIFIN AW-558

成分:

水溶性改性蜡乳液。

参数:

外观:	白色液体
含固量:	10.0-12.0%
pH:	7.5-9.5
离子性:	阴离子

性质:

- 蜡感自然。
- 耐高温烫，烫后高光透亮。
- 与其它各类非阳离子型材料相溶性好。

用途:

- ✧ 用于仿表面蜡感效应的皮革。
- ✧ 用于特殊蜡感双色效应的皮革。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW-599

水晶蜡 PERIFIN AW-599

成分:

水溶性改性蜡乳液。

参数:

外观:	米黄色微透液体
含固量:	23.0-25.0%
pH:	7.5-9.5
离子性:	阴离子

性质:

- 蜡感自然。
- 耐高温烫，烫后高光透亮。
- 相容性好。

用途:

- ◇ 用于仿表面高光有蜡感效应的皮革。
- ◇ 用于特殊蜡感双色效应的皮革。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW-5030F

防粘手感蜡 PERIFIN AW-5030F

成分:

水溶性改性蜡乳液。

参数:

外观:	白色不透明液体
含固量:	8.0-10.0%
pH:	5.0-6.0
离子性:	非离子
硬度:	中硬

性质:

- 细粒分散的蜡乳液手感细腻舒适。
- 具有良好的抗粘性。
- 与其它各类型材料相溶性好。

用途:

- ✧ 可用于涂饰液中改善涂层的压烫的耐温性。
- ✧ 加入树脂配方中可改进涂层的手感。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW-5050

软型蜡液 PERIFIN AW-5050

成分:

水分散型蜡乳液。

参数:

外观:	米黄色不透明液体
含固量:	8.0-9.0%
pH:	8.5-10.5
离子性:	阴

性质:

- 填充性好，手感柔软舒适，蜡感自然。
- 具有良好的离板性。
- 与大多数阴离子和非离子涂饰剂相容性良好。

用途:

- ◇ 用于各类皮革的中底涂，给予皮革柔软自然的蜡感，改进涂层的离板性和堆叠性，用量一般为树脂量的 10-30%。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW-5085

变色蜡 PERIFIN AW-5085

成分:

水性天然蜡和合成蜡混合乳液。

参数:

外观:	棕色乳液
含固量:	24.0-26.0%
pH:	4.0-6.0
离子性:	阴离子

性质:

- 渗透性极好。
- 很好的填充性和均匀淡雅的 pull-up 效果。
- 通透光亮。
- 较好的再涂性。

用途:

- ✧ 适用于做 pull-up 效果和仿古效果的油蜡风格的皮革。
- ✧ 配合 OIL 3007F 使用手感更好。
- ✧ 可根据风格要求进行辊涂、喷涂、刷涂。
- ✧ 使用前充分搅

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW- 5086

强变色蜡 PERIFIN AW-5086

成分:

水性天然蜡和合成蜡混合乳液。

参数:

外观:	浅棕色乳液
含固量:	23.0-25.0%
pH:	6.0-8.0
离子性:	阴离子

性质:

- 渗透性极好。
- 很好的填充性和强烈的 pull-up 效果。
- 光泽通透光亮。
- 很好的再涂性。

用途:

- ✧ 适合于做 pull-up 效果和仿古效果的油蜡风格。
- ✧ 配合 oil 3007F 一起使用手感更佳。
- ✧ 可根据风格要求进行辊涂、喷涂、刷涂。
- ✧ 使用前充分搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BC-6000

封底剂 PERIFIN BC-6000

成分:

阴离子型水性聚氨酯分散液。

参数:

外观:	接近于白色的半透明乳液
含固量:	15.0-17.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.01g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜软而半透明，手感丰满舒适。
- 渗透性小，封闭性和倒毛能力优良。
- 耐光性好，高温不粘。

用途:

- ◇ 适合于各种修面革如沙发革、包袋革及磨革较重的皮坯的封底，对绒毛有良好的封闭效果，使革面均匀一致。
- ◇ 用其封底后手感平细舒适，并能最大限度保持皮革的柔软度和丰满度，提升成革等级。
- ◇ 通常 1:1 兑水喷涂，喷浆量大小视皮坯情况而定。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-245

消光型顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-245

成分:

脂肪族聚氨酯与有机消光剂的水分散体。

参数:

外观:	乳白色浓稠乳液
含固量:	21.0-23.0%
pH:	8.0-9.0
比重:	1.05 g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 可形成消光的、半透明、干爽不粘的薄膜。
- 可用异氰酸酯或氮丙啶类树脂交联剂进一步提高其物理性能。
- 可与多种丙烯酸树脂、聚氨酯、硝化棉等成膜剂混用。
- 与其它助剂，如消光剂、手感剂、蜡剂等，相容性良好。
- 耐磨性、耐光性、耐热性等均表现良好。
- 良好的存放稳定性。

用途:

- ✧ 用于沙发革和家具革，或其它类型皮革的消光顶涂。常与 TU-2618 合用以调节亮度和其它性能。
- ✧ 由于其消光效果好，透明度较高，不易引起发灰和白雾，适合用于深色和黑色革。
- ✧ 在用喷涂方法时，一般用 1 至 2 倍水稀释，搅匀后加入交联剂、手感剂等助剂。加入交联剂的浆液最好在 4 至 8 小时之内用完。不加交联剂，次日使用时只需搅匀即可。

参考配方（沙发革消光顶涂）:

TU-245	100
TU-2618	30—100
手感剂	5—20
交联剂	2—10
水	100—200

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上，使用前请搅匀。

PERIFIN TU-2426

消光型顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-2426

成分:

消光型脂肪族聚氨酯聚合物的水分散体。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	18.0-20.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.01 g/cm ³
粘度:	150~500cps.@25°C
离子性:	阴

性质:

- TU-2426 不含无机类的消光成份，可形成全消光的、几乎透明的、润滑不粘的薄膜。
- 柔软且韧性极佳，表面手感润滑、细腻，不会引起发灰和白雾现象，也不会产生折白效应。
- 耐磨性、耐光性、耐热性、耐曲挠性、耐冷裂性等均表现突出。
- 可用异氰酸酯或氮丙啶类树脂交联剂进一步提高其物理性能。
- 可与多种丙烯酸树脂、聚氨酯、硝化棉等成膜剂混用。
- 与其它助剂，如消光剂、手感剂、蜡剂等，相容性良好。

用途:

- ◇ 特为沙发革（包括汽车沙发革）和家具革而设计，亦可用于其它类型皮革的消光顶涂。由于 TU-2426 在强消光的同时具有很好的透明度，对深色和黑色革的消光顶涂，可保持颜色的黑度和饱和度，用于彩色革对色泽的鲜艳度没有影响。
- ◇ 常与 TU-2618 或 TUG-2619 合用以调节亮度和其它综合性能。
- ◇ 注意在使用前充分搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5°C ~ 40°C），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-2431

消光型顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-2431

成分:

消光型脂肪族聚氨酯聚合物的水分散体。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	24.0-26.0%
pH:	7.5-8.5
比重:	0.95-1.00 g/ cm ³
粘度:	150~500cps.@25℃
离子性:	阴

性质:

- 不含无机类的消光成份，可形成全消光的、几乎透明的、润滑不粘的薄膜。
- 柔软且韧性极佳，表面手感润滑、细腻，不会引起发灰和白雾现象，也不会产生折白效应。
- 耐磨性、耐光性、耐热性、耐曲挠性、耐冷裂性等均表现突出。
- 可用异氰酸酯或氮丙啶类树脂交联剂进一步提高其物理性能。
- 可与多种丙烯酸树脂、聚氨酯、硝化棉等成膜剂混用。
- 与其它助剂，如消光剂、手感剂、蜡剂等，相容性良好。

用途:

- ◇ 特为沙发革（包括汽车沙发革）和家具革而设计，亦可用于其它类型皮革的消光顶涂。由于 TU-2431 在强消光的同时具有很好的透明度，对深色和黑色革的消光顶涂，可保持颜色的黑度和饱和度，用于彩色革对色泽的鲜艳度没有影响。
- ◇ 常与 TU-2618 或 TUG-2619 合用以调节亮度和其它综合性能。
- ◇ 注意在使用前充分搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-2456

消光型顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-2456

成分:

消光型脂肪族聚氨酯聚合物的水分散体。

参数:

外观:	白色粘稠液体
含固量:	18.0-20.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.01 g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜干爽舒适，成品不发灰、不折白、无抛亮现象。
- 涂饰后触感爽滑细腻，消光自然。
- 优秀的粘合力和耐曲折性。
- 优秀的耐干湿擦性和耐光耐热性。
- 极佳的耐磨性。

用途:

- ✧ 用于沙发革、包袋革等顶涂。
- ✧ 由于 TU-2456 具有很好的综合物理性能，因此特别适用于中底涂较软的软革工艺体系中。
- ✧ 可外加交联剂和手感剂以增强其物性和手感。
- ✧ 使用时与水的比例可根据要求一般在 1:0.5-1.0 之间选择。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-2486

消光型顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-2486

成分:

消光型脂肪族聚氨酯聚合物的水分散体。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	18.0-20.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.01 g/cm ³
粘度:	150~500cps.@25°C
离子性:	阴

性质:

- TU-2486 不含无机类的消光成份，可形成全消光的、几乎透明的、润滑不粘的薄膜。
- 柔软且韧性极佳，表面手感润滑、细腻，不会引起发灰和白雾现象，也不会产生折白效应。
- 耐磨性、耐光性、耐热性、耐曲挠性、耐冷裂性等均表现突出。
- 可用异氰酸酯或氮丙啶类树脂交联剂进一步提高其物理性能。
- 可与多种丙烯酸树脂、聚氨酯、硝化棉等成膜剂混用。
- 与其它助剂，如消光剂、手感剂、蜡剂等，相容性良好。

用途:

- ◇ 特为沙发革（包括汽车沙发革）和家具革而设计，亦可用于其它类型皮革的消光顶涂。由于 TU-2486 在强消光的同时具有很好的透明度，对深色和黑色革的消光顶涂，可保持颜色的黑度和饱和度，用于彩色革对色泽的鲜艳度没有影响。
- ◇ 常与 TU-2618 或 TUG-2619 合用以调节亮度和其它综合性能。
- ◇ 注意在使用前充分搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5°C ~ 40°C），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-267

聚氨酯光亮剂 PERIFIN TU-267

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	34.0-36.0%
pH:	8.0-10.0
比重:	约 1.04g/ cm ³
离子性:	阴
粘度:	1-250cps.@25℃
抗张强度:	2000psi.
伸长率:	350%

性质:

- TU-267 的成膜高光、通透、中软。具有突出的耐磨性和良好的曲挠性，其干曲挠可达 500000 次，湿曲挠也可达 100000 次。
- TU-267 还具有优秀的流平性和粘着性。
- 与其它助剂，如手感剂、蜡剂等，相容性良好。
- 耐光、耐热性能优。

用途:

- ◇ 用于鞋面革，包袋革，装具革等的高亮顶涂和水漆顶涂。
- ◇ 可用合适的异氰酸酯类交联剂进行交联，增强其物性。
- ◇ 可滚涂和喷涂，滚涂时调节适当粘度，喷涂时一般 1: 1 对水稀释。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-277

聚氨酯光亮剂 PERIFIN TU-277

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	20.0-22.0%
pH:	7.5-8.5
比重:	约 1.04g/ cm ³
离子性:	阴
粘度:	1-250cps.@25℃
抗张强度:	2000psi.
伸长率:	350%

性质:

- TU-277 的成膜高光、通透、中软。具有突出的耐磨性和良好的曲挠性，其干曲挠可达 500000 次，湿曲挠也可达 100000 次。
- TU-277 还具有优秀的流平性和粘着性。
- 与其它助剂，如手感剂、蜡剂等，相容性良好。
- 耐光、耐热性能优。

用途:

- ◇ 用于鞋面革，包袋革，装具革等的高亮顶涂和水漆顶涂。
- ◇ 可用合适的异氰酸酯类交联剂进行交联，增强其物性。
- ◇ 可滚涂和喷涂，滚涂时调节适当粘度，喷涂时一般 1: 1 对水稀释。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-2618

聚氨酯光亮剂 PERIFIN TU-2618

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	20.0-22.0%
pH:	7.5-8.5
比重:	1.01 g/cm ³
离子性:	阴
粒径:	细

性质:

- TU-2618 可形成中等光亮的，软而不粘的薄膜。
- 表面手感润滑，真皮感强。
- 作为软性顶涂，具有优秀的粘着力和耐曲挠性。
- 与其它助剂，如消光剂、手感剂、蜡剂等，相容性良好。
- 耐光、耐热性能优。

用途:

- ✧ 用于沙发革（包括汽车沙发革）、家具革、鞋面革等的顶涂。
- ✧ 可外加交联剂进行交联，增强其物性。
- ✧ 一般 1: 1 对水稀释用于喷涂。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TUG-2619

聚氨酯光亮剂 PERIFIN TUG-2619

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	18.0-20.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.01 g/ cm ³
离子性:	阴
膜软硬:	软

性质:

- TUG-2619 可形成光亮且软而不粘的薄膜。
- 涂饰后手感丰满，真皮感强且表面触感滋润舒适。
- 作为软性顶涂，具有优秀的粘着力和耐曲挠性。
- 与其它助剂，如消光剂、手感剂、蜡剂等相容性良好。
- 具有优秀的耐干湿擦性和耐光耐热性。

用途:

- ✧ 用于沙发革（包括汽车沙发革）、包袋革、鞋面革等的顶涂。
- ✧ 由于 TUG-2619 自身具有较强的油润感，因此与滑爽感的手感剂搭配使用可获得不同的表面手感。
- ✧ 可外加交联剂进行交联，增强其物性。
- ✧ 一般 1: 1 对水稀释用于喷涂。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-M

聚氨酯光亮剂 PERIFIN TU-M

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	19.5-20.5%
pH:	7.0-8.0
比重:	约 1.03g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- TU-M 的成膜高光、干爽、通透、中软，具有突出的耐磨性和良好的耐干湿擦性。
- TU-M 还具有优秀的流平性和粘着性。
- 与其它助剂，如手感剂、蜡剂等相容性良好。
- 耐光、耐热性能优。

用途:

- ✧ 用于凉席革、鞋面革、包袋革，家具革等的高亮顶涂。
- ✧ 可用合适的异氰酸酯类交联剂进行交联，增强其物性。
- ✧ 可滚涂和喷涂，滚涂时调节适当粘度，喷涂时一般 1: 1 对水稀释。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AS-770

有机硅手感剂 PERIFIN AS-770

成分:

有机硅乳液。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	30.0-32.0%
pH:	6.5 -7.5
比重:	1.03 g/ cm ³
离子性:	阴离子

性质:

- 手感平滑干爽。
- 可提高革面的耐干湿擦和耐胶粘性。
- AS-770 有机溶剂含量很低，很适合对 VOC（有机挥发物）要求严格的涂层。

用途:

- ◇ 用于各种皮革的顶涂，调节表面手感。也可用于中底涂以解决手感、离板性、耐水性等问题。
- ◇ 一般用量为：浆液总量的 0.5~3%

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AS-780

有机硅手感剂 PERIFIN AS-780

成分:

有机硅乳液。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	35.0-37.0%
pH:	5.0-7.0
比重:	1.03 g/cm ³
离子性:	阴离子

性质:

- 爽滑不腻，高效持久。
- 可提高革面的耐干湿擦和耐胶粘性。
- AS-780 有机溶剂含量很低，很适合对 VOC（有机挥发物）要求严格的涂层。

用途:

- ✧ 用于各种皮革的顶涂，调节表面手感。也可用于中底涂以解决手感、离板性、耐水性等问题。
- ✧ 一般用量为：浆液总量的 0.5~3%

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AS-792

有机硅手感剂 PERIFIN AS-792

成分:

有机硅乳液。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	56.0-60%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.02 g/cm ³
离子性:	阴离子

性质:

- 高含量、高效手感剂，予涂层滋润、滑爽，绵软舒适的手感。
- 可提高革面的耐干湿擦和耐胶粘性。
- AX-792 有机溶剂含量很低，很适合对 VOC（有机挥发物）要求严格的涂层。

用途:

- ✧ 用于各种皮革的顶涂，调节表面手感，也可用于中底涂以解决手感、离板性、耐水性等问题。
- ✧ 一般用量为：浆液总量的 1~10%

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AS-779

有机硅手感剂 PERIFIN AS-779

成分:

含硅乳液。

参数:

外观:	白色液体
含固量:	57.0-59.0%
pH:	4.5-6.5
离子性:	非离子

性质:

- 手感滋润滑爽，极佳的配伍性。
- 流平性好，不易产生鱼眼。
- 极好的耐磨耗性。
- 有一定的消泡作用。

用途:

- ◇ 用于调节皮革的顶涂手感。
- ◇ 用于油蜡纳帕革的表面手感调节。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AT L-10

流平剂 PERIFIN AT L-10

成分:

水性硅类流平剂。

参数:

外观:	无色透明液体
含固量:	98.0-100.0%
pH:	5.0-8.0
离子性:	非离子
比重:	1.05g/cm ³

性质:

- 能有效提高涂层的流平性和润湿性。

用途:

- ◇ 用于辊涂提高涂层的流平性。
- ◇ 用于喷涂改善涂层的流平性和润湿性。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AT-726

增稠剂 PERIFIN AT-726

成分:

聚氨酯类增稠剂。

参数:

外观:	半透明液体
含固量:	11.0-13.0%
pH:	5.0-7.0
离子性:	非离子
比重:	1.01g/ cm ³

性质:

- 增稠缓和而效果持久。

用途:

- ◇ 可用于各种水性体系皮革涂饰浆液的增稠。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AT-91

非离子渗透剂 PERIFIN AT-91

成分:

非离子渗透剂混合物。

参数:

外观:	无色透明液体
pH:	6.0-8.0
离子性:	非离子

性质:

- 良好的润湿性能。
- 极佳的渗透性。
- 可与水任意比例混合，相容性好。
- 低 VOC，不含 APEO。

用途:

◇ 适用于皮革干填充、喷染、底涂以提高渗透性、润湿性和均匀性。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AT-Magic DR

魔幻蜡变助剂 PERIFIN AT-Magic DR

成分:

特殊树脂及蜡的混合物。

参数:

外观:	白色粘稠液体
含固量:	29-31%
pH:	7.0-9.0
离子性:	阴离子

性质:

- 在较深的涂层上可以产生逼真的 pull-up 效应。
- 很好的再涂性。
- 极佳的相容性。
- 很好的遮盖性。

用途:

- ✧ 适用于在树脂涂层上做 pull-up 效果和仿古效果的蜡变风格的皮革。
- ✧ 使用前充分搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃), 该产品有良好的贮藏稳定性, 于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BC-6101

封底剂 PERISEAL BC-6101

成分:

阴离子型水性聚氨酯与油蜡混合物。

参数:

外观:	白色粘稠液体
含固量:	15.0-17.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.02g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜半透明，手感柔软舒适。
- 渗透适中，封闭性和倒毛能力优良。
- 耐光热性能好。
- 高温不粘。

用途:

- ✧ 用于磨革较重的沙发革封底，防止底浆过分渗透而影响成革手感，同时能保证成革的平细度。
- ✧ 用于高档沙发革的封底处理，以确保成革手感柔软丰满舒适。
- ✧ 通常 1:1 兑水喷涂，喷浆量大小视皮坯吸水情况而定。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN STUCCO HUD

补伤膏 PERIFIN STUCCO HUD

成分:

树脂弹性体、填料。

参数:

外观:	白色膏状物
含固量:	25.0-27.0%
pH:	7.5-8.5
比重:	0.73g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 优异的填平性。
- 易于辊涂操作。
- 粘着牢度好，耐摔。
- 干燥后体积收缩小。
- 易磨革，不粘连。

用途:

- ◇ 可直接用于沙发革的刮补，用于机器辊补时可适当加水调节粘度。
- ◇ 对于表面过于滋润的皮坯可加 5-10%AM-476 调节磨革性。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN COMPACT 6S

定型复合树脂 PERIFIN COMPACT 6S

成分:

丙烯酸树脂、聚氨酯和特殊定型材料的复合物。

参数:

外观:	米白色稠状液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.5-9.5
离子性:	阴离子

性质:

- 成膜中软，有很好的遮盖性。
- 良好的压花性能。
- 具有优异的耐摔性。
- 配伍性强，具有良好的相容性。

用途:

- ◇ 适用于压花摔纹沙发革的底涂。
- ◇ 可用于辊涂。
- ◇ 使用前需充分搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN COMPACT 8S

泡软复合树脂 PERIFIN COMPACT 8S

成分:

树脂与填料、蜡剂等混合物。

参数:

外观:	米白色浓稠液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.00-1.05g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜特软不粘，手感滋润，光泽自然。
- 增加成革的丰满度，具绵泡感。
- 良好的遮盖性且无重涂感。
- 良好的综合物性。

用途:

- ◇ 特别适合于沙发革的中底涂使涂层。
- ◇ 可用于白色革或对曲挠等物性要求较高的皮革。
- ◇ 可用于辊涂。

使用前请先搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN COMPACT 9S

特软复合树脂 PERIFIN COMPACT 9S

成分:

树脂与填料、蜡剂等。

参数:

外观:	米白色浓稠液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	7.5-9.5
比重:	1.00-1.05g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜特软不粘，手感滋润，光泽自然。
- 良好的遮盖性和均匀性，且无重涂感。
- 良好的综合物性。
- 良好的性价比。

用途:

- ◇ 可用于重压花沙发革的中底或轻压花和自然摔沙发革的底涂。
- ◇ 可用于白色革或其它浅色革的涂饰。
- ◇ 可用于辊涂。

使用前请先搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1101

特软丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1101

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	6.0-8.0
离子性:	阴

性质:

- 成膜特软，舒适。
- 良好的遮盖性和相容性。
- 黄变可达 3 级以上。
- 手感丰满，可恢复性延伸率大。

用途:

- ✧ 适用于高档沙发革的中底涂。
- ✧ 可最大限度地保持皮革自身的柔软自然的风格。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1102

定型性丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1102

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	6.5-8.5
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软，且软而不粘。
- 优异的耐温性能。
- 很好的压花定型性。
- 特优的抗压断（抗切浆）能力。

用途:

- ✧ 可用于沙发革的压花底涂。
- ✧ 用于压花底涂时用量为树脂量的 20%左右即有明显效果。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1103

高物性丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1103

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.04g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜中软且具有很好的遮盖性。
- 优异的综合物性，其各项物性指标可与脂肪族聚氨酯媲美。
- 很好的性价比，可取代部分聚氨酯使用。

用途:

- ✧ 用于沙发革的中底涂，取代部分聚氨酯并改善涂层物性。
- ✧ 特别适用于对耐寒要求较高的皮革。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BA-1105

丙烯酸树脂 PERIFIN BA-1105

成分:

丙烯酸树脂乳液。

参数:

外观:	乳白液体
含固量:	27.0-29.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.04g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软且有韧性。
- 优异的综合物性。
- 在高温高压下进行压花时有很好的抗压断性。
- 与其它树脂和助剂相容性好。

用途:

- ◇ 适合于沙发革的中底涂。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃), 该产品有良好的贮藏稳定性, 于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2125

聚氨酯 PERIFIN BU-2125

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	24.0-26.0%
pH:	6.0-8.0
比重:	1.01g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软舒适。
- 具有良好的耐光热性。
- 很强的粘着力。
- 延伸好塑感轻。

用途:

- ✧ 可用于沙发革的涂饰改善涂层手感，建议用于重压摔沙发革的中涂以及轻压摔或自然摔的中底涂。
- ✧ 可用于白色鞋包革的涂饰。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2155

聚氨酯 PERIFIN BU-2155

成分:

脂肪族聚氨酯水分散液。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	29.0-31.0%
pH:	6.0-8.0
密度: (20℃)	1.05 g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜中软、韧性好、不发粘。
- 优异的压花性能，不易散纹。
- 具有良好的综合物性。
- 耐摔鼓性能佳并使成革具有特殊的 Q 感。

用途:

- ◇ 适用于压花沙发革的中底涂。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2156

聚氨酯 PERIFIN BU-2156

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	29.0-31.0%
pH:	6.0-8.0
比重:	1.02g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜致密中软、韧性好、具较强的耐摔性。
- 流平性好。
- 综合物性优异。

用途:

- ◇ 用于压花沙发革的底涂可帮助花纹定型提高利用率。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃), 该产品有良好的贮藏稳定性, 于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2157

聚氨酯 PERIFIN BU-2157

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	半透明乳液
含固量:	24.5-26.5%
pH:	5.5-7.5
比重:	1.02g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软丰满有弹性。
- 流平性好，具有极好的延伸性。
- 综合物性优异。

用途:

✧ 用于沙发革的中底涂可增加涂层的丰满弹性，使成革更具 Q 感。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN BU-2158

聚氨酯 PERIFIN BU-2158

成分:

水分散型脂肪族聚氨酯聚合物乳液。

参数:

外观:	乳白色液体
含固量:	28.0-30.0%
pH:	5.0-7.0
比重:	1.03g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软舒适，延伸性好。
- 具有良好的耐光热性。
- 粘着力强。
- 塑感轻。

用途:

- ✧ 可用于沙发革的涂饰改善涂层手感，并能提高花纹饱满度。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN OIL-3009F

非离子乳化油 PERIFIN OIL-3009F

成分:

精选油料混合物。

参数:

外观:	乳白色粘稠液体
含固量:	29.0-31.0%
pH:	7.0-9.0
离子性:	非离子

性质:

- 降低涂层塑感。
- 改善涂层的触感。
- 增加涂层柔软度。

用途:

- ✧ 可用于沙发革的中底涂，用量为总量的 3-5%。
- ✧ 可用于非离子、阳离子、阴离子系统中。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AM-476

消光填料 PERIFIN AM-476

成分:

消光剂及其它辅料。

参数:

外观:	白色浓稠液体
含固量:	23.0-25.0%
pH:	7.5-9.5
比重:	1.05-1.15g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 消光效果好，防粘。
- 手感滋润细滑，不发白。
- 耐黄变性能优秀。
- 相容性佳。

用途:

- ◇ 适合于各类皮革的中底涂以增加遮盖，改善光泽。
- ◇ 使用前请搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW-5300

防粘手感蜡 PERIFIN AW-5300

成分:

水溶性改性蜡乳液。

参数:

外观:	白色不透明液体
含固量:	8.0-10.0%
pH:	5.0-6.0
离子性:	非离子
硬度:	中硬

性质:

- 细粒分散的蜡乳液手感细腻舒适。
- 具有良好的抗粘性。
- 与其它各类型材料相溶性好。

用途:

- ◇ 用于底涂改善涂层的耐压烫性，防止粘板或粘辊。
- ◇ 用于中面层改进涂层的堆置性或表面触感。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AW-5500

手感蜡 PERIFIN AW-5500

成分:

水分散型蜡乳液。

参数:

外观:	米黄色不透明液体
含固量:	8.0-9.0%
pH:	8.5-10.5
离子性:	阴

性质:

- 手感柔软滋润，舒适自然。
- 可有效降低涂层的树脂感。
- 对于皮革压烫和堆置有一定的保护作用。

用途:

- ✧ 用于各类皮革的中底涂，给予皮革柔软自然的蜡感。
- ✧ 改进涂层的离板性和堆叠性，
- ✧ 用量一般为树脂量的 15-30%。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AFI-809

柔软填料 PERIFIN AFI-809

成分:

有机填料和油蜡的混合物。

参数:

外观:	白色浓稠液体
含固量:	21.0-23.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.02-1.05g/ cm ³
离子性:	阴

性质:

- 手感细滑，光泽自然。
- 可有效降低涂层塑感。
- 耐光热性好。
- 良好的相容性。

用途:

- ◇ 适合于各类皮革的中底涂以改进手感，增加遮盖，调节光泽。
- ◇ 使用前请搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AFI-810

柔软助剂 PERIFIN AFI-810

成分:

蜡和聚合物的复合物。

参数:

外观:	乳白色
含固量:	13.0-15.0%
pH:	6.0-8.0
离子性:	非离子
硬度:	非常软

性质:

- 作为预底涂助剂使用不会让粒面过载。
- 在底涂浆里使用可提高涂层的丰满度和遮盖能力且降低涂层塑感。
- 由于 AFI-810 的抗静电性且非常柔软，是肉面封里的最佳选择。

用途:

- ✧ 用于沙发革或包袋革的中底涂。
- ✧ 单独或搭配少量其它树脂用于肉面封里。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN AT-SR30

助软树脂 PERIFIN AT-SR30

成分:

树脂等特殊水溶性材料的复合物。

参数:

外观:	米白色稠状液体
含固量:	19.0-21.0%
pH:	6.5-8.5
离子性:	阴离子

性质:

- 成膜柔软舒适，有很好的延伸性。
- 赋予涂层绵泡而油润细腻的手感。
- 能有效改善涂层的软度，减轻塑感。
- 改善涂层的耐摔性。
- 优异的耐光热性和耐寒性。

用途:

- ◇ 可用于各类软革的涂层助软，特别适合于高档沙发革。
- ◇ 可用于白色革或浅色革的涂饰。
- ◇ 使用前需充分搅拌。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-95D

消光顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-95D

成分:

消光型脂肪族聚氨酯聚合物的水分散体。

参数:

外观:	白色乳液
含固量:	15.0-17.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.01 g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 有很好的保色性。
- 表面手感爽滑舒适，无发灰和折白现象。
- 优异的流平性和相容性。
- 良好的综合物性。
- 可用异氰酸酯或氮丙啶类树脂交联剂进一步提高其物理性能。
- 很好的性价比。

用途:

- ◇ 可用于沙发革的顶涂，亦可用于其它类型皮革的消光顶涂。
- ◇ 常与 TU-97L 或 TUG-2619 合用以调节成革所需光泽。
- ◇ 注意在使用前充分搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下 (5℃ ~ 40℃)，该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-96D

消光顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-96D

成分:

消光型脂肪族聚氨酯聚合物的水分散体。

参数:

外观:	白色粘稠液体
含固量:	17.0-19.0%
pH:	7.0-9.0
比重:	1.01 g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- TU-96D 不含无机类的消光成份,具有很好的保色性。
- 表面手感润滑、细腻,不会引起发灰和白雾现象,也不会产生折白效应。
- 良好的综合物性。
- 可用异氰酸酯或氮丙啶类树脂交联剂进一步提高其物理性能。
- 优异的流平性和相容性。

用途:

- ✧ 可用于沙发革等家具革的顶涂,亦可用于其它类型皮革的消光顶涂。
- ✧ 由于 TU-96D 的良好保色性,用于黑色革等深色革的消光顶涂,可保持黑度和颜色饱满度,用于彩色革时对色泽的鲜艳度没有影响。
- ✧ 常与 TU-97L 或 TUG-2619 合用以调节成革所需光泽。
- ✧ 注意在使用前充分搅匀。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下(5℃ ~ 40℃),该产品有良好的贮藏稳定性,于原密封包装中可存放一年以上。

PERIFIN TU-97L

亮光顶涂聚氨酯 PERIFIN TU-97L

成分:

脂肪族聚氨酯聚合物的水分散体。

参数:

外观:	乳白色液体
含固量:	约 15.0%
pH:	6.0-8.0
比重:	1.01 g/cm ³
离子性:	阴

性质:

- 成膜柔软舒适有弹性。
- 表面手感润滑细致，真皮感强。
- 优异的流平性和相容性。
- 极佳的综合物性。
- 可用异氰酸酯或氮丙啶类树脂交联剂进一步提高其物理性能。

用途:

- ✧ 适用于沙发革顶涂。
- ✧ 常与顶涂消光聚氨酯合用以调节成革所需光泽。

注意:

- ◆ 防止低温和冰冻。
- ◆ 在通常条件下（5℃ ~ 40℃），该产品有良好的贮藏稳定性，于原密封包装中可存放一年以上。